

## ***ЗАМЕДЛИТЕЛЬ НОРПОЛ 9853 (NORPOL INHIBITOR 9853)***

### **ОПИСАНИЕ**

НОРПОЛ 9853 является 10 % раствором тетрабутил пирокатехина в диметилфталате.

НОРПОЛ 9853 рекомендован как замедлитель для ненасыщенных полиэфирных смол в тех случаях, когда требуется продлить время гелеобразования

Рекомендуемая дозировка НОРПОЛ 9853	0.02-0.2 % для ненасыщенных полиэфирных смол
	0.1-0.5 % для эпоксидных винилэфирных смол

Можно руководствоваться следующим: добавление 0.1 % НОРПОЛ 9853 удваивает время гелеобразования. (Период замедления: 15-20 минут).

Внешний вид	Прозрачная жидкость с низкой вязкостью
Температура вспышки:	100 °С
Плотность:	1.17 ± 0.02 г/см <sup>3</sup>
Содержание ТВС:	10 %